



Auxiliar Conservera, S.A.
Ctra. Torrealta, S/N
30500 MOLINA DE SEGURA
(Murcia - Spain)

Auxiliar Conservera América, S.A.
Avda. Golfo de Arauco, n° 3604
Parque Industrial Coronel
(Concepción - Chile)

AC Deutschland GmbH
Gneisenauallee 20
44329 Dortmund
(Germany)

Números de Registro:

N° Ficha Bote:	11150640MAJ6FN00 / 000001	Fecha de Aprobación:	23.04.2025
N° Ficha Norma:	N00059 / 000008	Fecha de Emisión:	25.07.2025
Código de Material:	11150640MAJ6FN00	Tipo de Envase:	ACEITE 1/4L 8OZ
Producto:	BOTØ 64/111,5 A.C.GENERICA NEGRA_GYBA_G1		


FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS		CUERPO	TAPA INFERIOR	TAPA SUPERIOR
		11152010MAJ600	00000640B532BA00	00000640B532GY00
COMPONENTE		Hojalata Electrolítica	Hojalata Electrolítica	Hojalata Electrolítica
ESPESOR		0,21 mm ± 0,01	0,22 mm ± 0,01	0,22 mm ± 0,01
ESTAÑADO		Interior 1,40 g/m² Exterior 1,40 g/m²	Interior 2,00 g/m² Exterior 2,00 g/m²	Interior 2,00 g/m² Exterior 2,00 g/m²
TEMPER		TS275-BA (SR)	TS275-BA (SR)	TS275-BA (SR)
PERFIL		Apilable No Bordón Liso	BASICA (SIN RIBETE)	Goyete / Posición del Asa Tradic. / Sin
Barnizado peso película seca	TRATAMIENTO	LE02	B532	B532
	INTERIOR	POLIESTER ORO (1P) BPANI	POLIESTER ORO (1P) BPANI	POLIESTER ORO (1P) BPANI
	EXTERIOR	LITOGRAFIA	EPOXY MODIFICADO INCOLORO (1P)	EPOXY MODIFICADO INCOLORO (1P)

--	--	--	--

Soldadura	Soldadura eléctrica Superwima de Soudronic.	Compuesto Sellante	Caucho base agua.
Protección Interior	Poliéster Incoloro	Protección Exterior	Incoloro Modificado.

Litografía	Según pruebas de impresión aprobadas por cliente
------------	--

PARAMETROS DEL CIERRE (mm)		DIMENSIONES DEL CUERPO (mm)		Peso envase vacío			
Parámetros de referencia		Ancho x Largo Altura envase		52,2 G +/- 3,1			
	A: Altura cierre	46,20 x 64,50 108,00 ± 0,30					
	2,60 ± 0,20						
	E: Espesor cierre						
	1,22 ± 0,10						
	Gc:Gancho cuerpo						
1,75 ± 0,20							
Gt:Gancho tapa							
1,85 ± 0,20							
S: Solape							
1,10 min.							
Parámetros críticos							
Penetración							
70 - 95 % max							
Ondulación							
0 - 40 % max							

DIMENSIONES DE LA/S TAPA/S (mm)		Peso envase vacío			
Ancho x Largo Medida cubeta Altura rebordo Profundidad cubeta Peso goma (mg) Presión de pico (Kg/cm²) Presión de contrapico (Kg/cm²)					
INF	55,15 x 73,35 45,09 x 63,39 1,85 x 1,75 3,45 80,0 ≥ 0,0 ≥ 0,0				
SUP	55,15 x 73,35 45,09 x 63,39 1,85 x 1,75 3,45 80,0 ≥ 0,0 ≥ 0,0				
Resistencia axial: > 313 kgf		Capacidad (ml)			
Resistencia radial: > 0,5 bar		275,0			
Medidas F.D.A.: 209 x 114 x 404					

Observaciones Thickness & tin tolerance, steel type owing EN 10202:2022 regulation.
Intended use food contact material. Tinplate metal packaging described in terms of following food segments at the end of product description:
Gx= Inner BPANI Coating Ax: Outer-Inner BPANI Coating (in compliance with regulation (EU) 2024/3190)
G0-A0 Dry products/ G1-A1 Low acidity-low sulfurant/ G2-A2 Medium acidity-Medium sulfurant/ G3-A3 High acidity- High sulfurant/ G4-A4 Special foods: very high acidity (aceticacid#)-high sulfurant
Inside warehousing at room temperature about 25°C/RH 60%. Avoid long-term exposition to solar light

	Especificaciones Embalaje			
	N° Filas (Tapas/Bolsa):	10	Unidades/Fila (Total/Bolsas):	340
	Unidades/Palet:	3.400		
Dimensiones Embalaje (Ancho x Largo x Alto)		Ancho	Largo	Alto
		1.120	1.420	1.202
		Peso palet completo		190 Kg