



Auxiliar Conservera, S.A.
Ctra. Torrealta, S/N
30500 MOLINA DE SEGURA
(Murcia - Spain)

Auxiliar Conservera América, S.A.
Avda. Golfo de Arauco, n° 3604
Parque Industrial Coronel
(Concepción - Chile)

AC Deutschland GmbH
Gneisenauallee 20
44329 Dortmund
(Germany)

Números de Registro:

N° Ficha Bote: **16300740M87QFN00 / 000004** Fecha de Aprobación: **30.06.2020**
N° Ficha Norma: **N00237 / 000006** Fecha de Emisión: **16.09.2020**
Código de Material: **16300740M87QFN00** Tipo de Envase: **1/2 LT**
Producto: **BOTØ 74/163,0 A.C.GENERICA VERDE_GYBA_G1**

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS		CUERPO	TAPA INFERIOR	TAPA SUPERIOR
		16302315M87Q00	00000740B532BA00	00000740B532GY00
COMPONENTE		Hojalata Electrolítica	Hojalata Electrolítica	Hojalata Electrolítica
ESPESOR		0,21 mm ± 0,01	0,22 mm ± 0,01	0,22 mm ± 0,01
ESTAÑADO		<i>Interior</i> 1,40 g/m² <i>Exterior</i> 1,40 g/m²	<i>Interior</i> 2,00 g/m² <i>Exterior</i> 2,00 g/m²	<i>Interior</i> 2,00 g/m² <i>Exterior</i> 2,00 g/m²
TEMPER		TS275-BA (SR)	TS275-BA (SR)	TS275-BA (SR)
PERFIL		<i>Apilable</i> No <i>Bordón</i> Liso	BASICA (SIN RIBETE)	<i>Goyete / Posición del Asa</i> Tradic. / Sin
Barnizado peso película seca	TRATAMIENTO	L968	B532	B532
	INTERIOR	POLIESTER ORO (IP) BPANI 7,0 -0,7/+2,0 g/m²	POLIESTER ORO (IP) BPANI 7,0 -0,7/+2,0 g/m²	POLIESTER ORO (IP) BPANI 7,0 -0,7/+2,0 g/m²
	EXTERIOR	LITOGRAFIA 7,0 -0,7/+2,0 g/m²	EPOXY MODIFICADO INCOLORO (IP) 6,0 -0,7/+2,0 g/m²	EPOXY MODIFICADO INCOLORO (IP) 6,0 -0,7/+2,0 g/m²

Soldadura	Soldadura eléctrica Superwima de Soudronic.	Compuesto Sellante	Caucho base agua.
Protección Interior		Protección Exterior	

Litografía	Según pruebas de impresión aprobadas por cliente
------------	---

PARAMETROS DEL CIERRE (mm)

A: Altura cierre **2,60 ± 0,20**
E: Espesor cierre **1,22 ± 0,10**
Gc: Gancho cuerpo **1,75 ± 0,20**
Gt: Gancho tapa **1,85 ± 0,20**
S: Solape **1,10 mín.**
Superposición **50 % mín.**
Compacidad **80 % mín.**

DIMENSIONES DEL CUERPO (mm)

Ancho x Largo	Altura de corte	Altura envase
49,70 x 76,30	163,00	159,50 ± 0,30

Peso envase vacío **81,1 G +/- 4,9**

DIMENSIONES DE LA/S TAPA/S (mm)

	Ancho x Largo	Medida cubeta	Ala	Altura rebordeo	Profundidad cubeta	Peso goma (mg)
INF	58,78 x 85,10	48,60 x 75,10	4,95	1,95 x 1,94	3,47	105,0
SUP	58,65 x 85,10	48,60 x 75,10	4,95	1,92 x 1,96	3,45	85,0

Resistencia axial: **> 304 Kg f** Capacidad (ml) **550,0**
Resistencia radial: **> 0,5 bar**
Presión aire a soportar: **0,5 Kg/cm²**
Medidas F.D.A.: **301 x 200 x 604**

Observaciones **Tolerancia de espesor, estañado y tipo de acero según norma EN 10202:2001.**

Especificaciones Embalaje			
Tipo de Palet	PALET TACO AMERICANO 1200x1000x85	Cartón envolvente	PLANCHA ACEITE SOLAPA 1200x1025
Cartón separador	PLANCHA GALON SIN SOLAPA 1195x1020	Film estirable	FILM ESTIRABLE P-360 15µ K111A500N15
Marco		Fleje	
N° Filas (Tapas/Bolsa):	7	Unidades/Fila (Total/Bolsas):	270
Unidades/Palet:			1.890
Dimensiones Embalaje (Ancho x Largo x Alto)	1.120	1.420	1.236
Peso palet completo			153 Kg

