



Auxiliar Conservera, S.A.
Ctra. Torrealta, S/N
30500 MOLINA DE SEGURA
(Murcia - Spain)

Auxiliar Conservera América, S.A.
Avda. Golfo de Arauco, n° 3604
Parque Industrial Coronel
(Concepción - Chile)


AC Deutschland GmbH
Gneisenaullee 20
44329 Dortmund
(Germany)

Números de Registro:

Nº Ficha Bote:	17501550B022FN01 / 000011	Fecha de Aprobación:	06.06.2021
Nº Ficha Norma:	N00476 / 000009	Fecha de Emisión:	24.03.2026
Código de Material:	17501550B022FN01	Tipo de Envase:	ACEITE 2,5 LT.
Producto:	BOTØ 155/175,0 O/O_(P)_BA_O/O##		

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS		CUERPO	TAPA INFERIOR	TAPA SUPERIOR	
		17504880B02200	00001550B011BA01	00001550B384GA00	
COMPONENTE		Hojalata Electrolítica	Hojalata Electrolítica	Hojalata Electrolítica	
ESPESOR		0,24 mm ± 0,01	0,26 mm ± 0,01	0,27 mm ± 0,01	
ESTAÑADO		<i>Interior</i> 2,00 g/m² <i>Exterior</i> 2,00 g/m²	<i>Interior</i> 2,00 g/m² <i>Exterior</i> 2,00 g/m²	<i>Interior</i> 5,60 g/m² <i>Exterior</i> 2,80 g/m²	
TEMPER		TS275-BA (SR)	TS275-BA (SR)	TH415-CA (SR)	
PERFIL		<i>Apilable</i> No <i>Bordón</i> Panelado	BASICA (SIN RIBETE)	<i>Goyete / Posición del Asa</i> Tradic + Aire. / Vertic.	
Barnizado peso película seca	TRATAMIENTO	B022	B011	B384	
	INTERIOR	EPOXIFENOLICO ORO (1P)	EPOXIFENOLICO ORO (1P)	EPOXIFENOLICO ORO (1P)	
	EXTERIOR	EPOXIFENOLICO ORO (1P)	EPOXIFENOLICO ORO (1P)	EPOXIFENOLICO ORO (1P)	
	Código	Texto	Composición	Color	Peso
ASA	10386	ASA NEGRA COD. AC-1682	Polipropileno	Negro	4,4 G
TAPON	11115	TAPONES AIR 1020 NEGRO	Polietileno/EVA	Negro	2,300 G
Soldadura	Soldadura eléctrica Superwima de Soudronic.		Compuesto Sellante	Caucho base agua.	
Protección Interior	Poliéster termoplástico blanco.		Protección Exterior	Incoloro Modificado.	
Litografía					

PARAMETROS DEL CIERRE (mm)		DIMENSIONES DEL CUERPO (mm)		Peso envase vacío	
Parámetros de referencia		Ancho x Largo Altura envase		257,7 G +/- 10,3	
		109,00 x 163,00 171,00 ± 0,50			
A: Altura cierre		DIMENSIONES DE LA/S TAPA/S (mm)			
3,06 ± 0,20		Ancho x Largo Medida cubeta Altura rebordeo Profundidad cubeta Peso goma (mg) Presión de pico (Kg/cm²) Presión de contrapico (Kg/cm²)			
E: Espesor cierre		INF 119,06 x 173,38 107,40 x 161,80 2,00 x 2,05 3,32 220,0 ≥ 0,0 ≥ 0,0			
1,43 ± 0,10		SUP 119,06 x 173,38 107,40 x 161,80 2,00 x 2,05 3,32 220,0 ≥ 0,0 ≥ 0,0			
Gc: Gancho cuerpo		Resistencia axial: > 909 kgf		Capacidad (ml)	
1,95 ± 0,20		Resistencia radial: > 0,5 bar		2.630,0	
Gt: Gancho tapa		Medidas F.D.A.: 608 x 405 x 611			
2,30 ± 0,20					
S: Solape					
1,28 min.					
Parámetros críticos					
Penetración					
0 - 0 % max					
Ondulación					
0 - 0 % max					

Observaciones Thickness & tin tolerance, steel type owing EN 10202:2022 regulation.
Intended use food contact material. Tinplate metal packaging described in terms of following food segments at the end of product description:
Gx= Inner BPANI Coating Ax: Outer-Inner BPANI Coating (in compliance with regulation (EU) 2024/3190)
G0-A0 Dry products/ G1-A1 Low acidity-low sulfurant/ G2-A2 Medium acidity-Medium sulfurant/ G3-A3 High acidity- High sulfurant/ G4-A4 Special foods: very high acidity (aceticacid#)-high sulfurant
Inside warehousing at room temperature about 25°C/RH 60%. Avoid long-term exposition to solar light

								
	Especificaciones Embalaje							
	Nº Filas (Tapas/Bolsa):	7	Unidades/Fila (Total/Bolsas):			63	Unidades/Palet:	441
	Dimensiones Embalaje (Ancho x Largo x Alto)	Ancho		Largo	Alto	Peso palet completo	126 Kg	