



Auxiliar Conservera, S.A.
Ctra. Torrealta, S/N
30500 MOLINA DE SEGURA
(Murcia - Spain)

Auxiliar Conservera América, S.A.
Avda. Golfo de Arauco, n° 3604
Parque Industrial Coronel
(Concepción - Chile)

AC Deutschland GmbH
Gneisenauallee 20
44329 Dortmund
(Germany)

Números de Registro:

Nº Ficha Bote:	18850930MAJ6FN00 / 000002	Fecha de Aprobación:	03.05.2025
Nº Ficha Norma:	N00297 / 000007	Fecha de Emisión:	25.07.2025
Código de Material:	18850930MAJ6FN00	Tipo de Envase:	ACEITE 1 LT.
Producto:	BOTØ 93/188,5 A.C.GENERICA NEGRA_GYBA_G1		


FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS		CUERPO	TAPA INFERIOR	TAPA SUPERIOR
		18852930MAJ600	00000930B532BA00	00000930B532GY00
COMPONENTE		Hojalata Electrolítica	Hojalata Electrolítica	Hojalata Electrolítica
ESPESOR		0,22 mm ± 0,01	0,22 mm ± 0,01	0,22 mm ± 0,01
ESTAÑADO		Interior 1,40 g/m² Exterior 1,40 g/m²	Interior 2,00 g/m² Exterior 2,00 g/m²	Interior 2,00 g/m² Exterior 2,00 g/m²
TEMPER		TS275-BA (SR)	TS275-BA (SR)	TS275-BA (SR)
PERFIL		Apilable No Bordón Liso	BASICA (SIN RIBETE)	Goyete / Posición del Asa Tradic. / Sin
Barnizado peso película seca	TRATAMIENTO	LE02	B532	B532
	INTERIOR	POLIESTER ORO (1P) BPANI	POLIESTER ORO (1P) BPANI	POLIESTER ORO (1P) BPANI
	EXTERIOR	LITOGRAFIA	EPOXY MODIFICADO INCOLORO (1P)	EPOXY MODIFICADO INCOLORO (1P)

--	--	--	--

Soldadura	Soldadura eléctrica Superwima de Soudronic.	Compuesto Sellante	Caucho base agua.
Protección Interior	Poliéster Incoloro	Protección Exterior	Incoloro Modificado.

Litografía	Según pruebas de impresión aprobadas por cliente
------------	--

PARAMETROS DEL CIERRE (mm)		DIMENSIONES DEL CUERPO (mm)		Peso envase vacío	
Parámetros de referencia		Ancho x Largo 68,40 x 94,60 Altura envase 185,00 ± 0,30		124,7 G +/- 7,5	
					
A: Altura cierre					
2,60 ± 0,20					
E: Espesor cierre					
1,24 ± 0,10					
Gc:Gancho cuerpo					
1,75 ± 0,20					
Gt:Gancho tapa					
1,85 ± 0,20					
S: Solape					
1,10 min.					
Parámetros críticos					
Penetración					
70 - 95 % max					
Ondulación					
0 - 40 % max					

DIMENSIONES DE LA/S TAPA/S (mm)		DIMENSIONES DEL CUERPO (mm)					
	Ancho x Largo	Medida cubeta	Altura rebordeo	Profundidad cubeta	Peso goma (mg)	Presión de pico (Kg/cm²)	Presión de contrapico (Kg/cm²)
INF	77,17 x 103,60	67,20 x 93,45	1,92 x 1,95	3,50	105,0	≥ 0,0	≥ 0,0
SUP	77,17 x 103,60	67,20 x 93,45	1,95 x 1,98	3,55	105,0	≥ 0,0	≥ 0,0

Resistencia axial:	> 488 kgf	Capacidad (ml)
Resistencia radial:	> 0,5 bar	1.085,0
Medidas F.D.A.:	312 x 212 x 704	

Observaciones Thickness & tin tolerance, steel type owing EN 10202:2022 regulation.
Intended use food contact material. Tinplate metal packaging described in terms of following food segments at the end of product description:
Gx= Inner BPANI Coating Ax: Outer-Inner BPANI Coating (in compliance with regulation (EU) 2024/3190)
G0-A0 Dry products/ G1-A1 Low acidity-low sulfurant/ G2-A2 Medium acidity-Medium sulfurant/ G3-A3 High acidity- High sulfurant/ G4-A4 Special foods: very high acidity (aceticacid#)-high sulfurant
Inside warehousing at room temperature about 25°C/RH 60%. Avoid long-term exposition to solar light

							
	Especificaciones Embalaje						
	Nº Filas (Tapas/Bolsa):	6	Unidades/Fila (Total/Bolsas):		168	Unidades/Palet:	1.008
	Dimensiones Embalaje (Ancho x Largo x Alto)		Ancho	Largo	Alto	Peso palet completo	138 Kg